

Technisches Datenblatt

UNIPOR W14 BLOCK




AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

(auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

Wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände von LEIPFINGER BADER nach DIN EN 771-1 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescheid mit Leichtmauermörtel gemäß der Zulassung Z-17.1-636 und der DIN EN 1996 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, LM 21

Rohdichteklasse	0,70 kg/dm ³
Druckfestigkeitsklasse	6
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,14 W/(mK)
Charakteristische Druckfestigkeit f_k	1,5 MN/m ²
Lochanteil	≤ 54 %
UNIPOR W14 BLOCK	m ² d= 30,0 cm; 10 DF (247/300/238 mm)
UNIPOR W14 BLOCK	m ² d= 36,5 cm; 12 DF (247/365/238 mm)



WANDSTÄRKE cm	30,0	36,5		
---------------	------	------	--	--

MATERIALVERBRAUCH					
Format		10 DF	12 DF		
Länge	mm	247	247		
Breite	mm	300	365		
Höhe	mm	238	238		
Materialbedarf	Stück/m ³	54	44		
	Stück/m ²	16	16		

VERARBEITUNGSRICHTWERTE					
	h/m ³	3,0	2,9		
	h/m ²	0,90	1,06		

WÄRMESCHUTZ ^{1) 2)}		Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,14$ W/(mK)			
U-Wert mit Leichtmauermörtel LM21	W/m ² K	0,41	0,35		

SCHALLSCHUTZ ^{1) 2)}					
flächenbezogene Masse (min)	kg/m ²	236	280		

BRANDSCHUTZ ³⁾					
F90-A tragend-raumabschließend		$\alpha_{fi} \leq 0,0379^*K$	$\alpha_{fi} \leq 0,0379^*K$		
F30-A tragend-nicht raumabschließend		$\alpha_{fi} \leq 0,0379^*K$	$\alpha_{fi} \leq 0,0379^*K$		
F30-A tragend Pfeiler	l > 307 mm	$\alpha_{fi} \leq 0,0379^*K$	$\alpha_{fi} \leq 0,0379^*K$		
Brandwand		-	-		

ZUL. MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG					
Rechenwert der Eigenlast	KN/m ³	8,0	8,0		
Druckfestigkeitsklasse		6	6		
Charakteristische Druckfestigkeit f_k		1,5	1,5		

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz
Werk Vatersdorf
 Ziegeleistraße 15
 84172 Vatersdorf
 Tel.: 0 87 62 - 733 - 0
 Fax: 0 87 62 - 733 - 110

www.leipfinger-bader.de

info@leipfinger-bader.de

shop.leipfinger-bader.de

Michael Priller
 Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Tel.: 0 87 62 - 733 - 132
michael.priller@leipfinger-bader.de

Oliver Hartel
 Dipl.-Ing. (FH) Architekt
 Tel.: 0 87 62 - 733 - 140
oliver.hartel@leipfinger-bader.de

Florian Hattenkofer
 Maurermeister
 Tel.: 0 171 - 8689676
florian.hattenkofer@leipfinger-bader.de

Gregor Bader
 Maurer, Industriemeister Keramik
 Tel.: 0 87 62 - 733 - 126
gregor.bader@leipfinger-bader.de

Raimund Griebel
 Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
 Tel.: 0 95 44 - 985 45 50
raimund.griebel@leipfinger-bader.de

1) Außen: 2,0 cm mineralischer Leichtputz
 2) Innen: 1,5 cm Kalkgipsputz
 3) Brandschutz: Mauerwerk nach Zulassung