

# Technisches Datenblatt

## UNIPOR W07 SILVACOR




### AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG (auch zum Download unter [www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de))

Leichtlochziegelmauerwerk der monolithischen Außenwand aus Planziegeln UNIPOR W07 SILVACOR mit integriertem Dämmstoff aus reiner Holzfaser. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1162 und der DIN EN 1996 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mauertec – alternativ System maxit mörtelpad

<b>Rohdichteklasse</b>	0,60 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Druckfestigkeitsklasse</b>	6
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_R</math></b>	0,07 W/(mK)
<b>Charakteristische Druckfestigkeit <math>f_k</math></b>	2,2 MN/m <sup>2</sup>
<b>Lochanteil</b>	≤ 65 %
<b>UNIPOR W07 SILVACOR</b>	m <sup>2</sup> d= 36,5 cm; 12 DF (247/365/249 mm)
<b>UNIPOR W07 SILVACOR</b>	m <sup>2</sup> d= 42,5 cm; 14 DF (247/425/249 mm)



WANDSTÄRKE cm	36,5	42,5		
---------------	------	------	--	--

MATERIALVERBRAUCH					
<b>Format</b>		12 DF	14 DF		
<b>Länge</b>	mm	247	247		
<b>Breite</b>	mm	365	425		
<b>Höhe</b>	mm	249	249		
<b>Materialbedarf</b>	Stück/m <sup>3</sup>	44	38		
	Stück/m <sup>2</sup>	16	16		

VERARBEITUNGSRICHTWERTE					
	h/m <sup>3</sup>	2,0	1,9		
	h/m <sup>2</sup>	0,73	0,81		

WÄRMESCHUTZ <sup>1) 2)</sup>		Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,07$ W/(mK)			
<b>U-Wert</b>	W/m <sup>2</sup> K	0,18	0,16		

SCHALLSCHUTZ <sup>1) 2)</sup>					
<b>Schalldämm-Maß <math>R_w</math></b>	dB	46,0	48,0		
<b>Schalldämm-Maß <math>R_{w,Bau,ref}</math></b>	dB	47,0	50,2		

BRANDSCHUTZ <sup>3)</sup>					
<b>F60-AB tragend-raumabschließend</b>		$\alpha_{fi} \leq 0,42$	$\alpha_{fi} \leq 0,42$		
<b>F60-AB tragend-nicht-raumabschließend</b>		$\alpha_{fi} \leq 0,47$	$\alpha_{fi} \leq 0,47$		
<b>F60-AB tragend Pfeiler</b>	$l \geq 500$ mm	$\alpha_{fi} \leq 0,47$	$\alpha_{fi} \leq 0,47$		
<b>Brandwand</b>		-	-		

ZUL. MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG					
<b>Rechenwert der Eigenlast</b>	KN/m <sup>3</sup>	7,0	7,0		
<b>Druckfestigkeitsklasse</b>		6	6		
<b>Charakteristische Druckfestigkeit <math>f_k</math></b>		2,2	2,2		

LEIPFINGER-BADER GmbH

#### Werk Vatersdorf

Ziegeleistraße 15  
84172 Vatersdorf  
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0  
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

[www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de)

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

#### Michael Priller

Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen  
Tel.: 0 87 62 - 733 - 132  
[michael.priller@leipfinger-bader.de](mailto:michael.priller@leipfinger-bader.de)

#### Oliver Hartel

Dipl.-Ing. (FH) Architekt  
Tel.: 0 87 62 - 733 - 140  
[oliver.hartel@leipfinger-bader.de](mailto:oliver.hartel@leipfinger-bader.de)

#### Florian Hattenkofer

Maurermeister  
Tel.: 0 171 8689676  
[florian.hattenkofer@leipfinger-bader.de](mailto:florian.hattenkofer@leipfinger-bader.de)

#### Gregor Bader

Maurer, Industriemeister Keramik  
Tel.: 0 87 62 - 733 - 126  
[gregor.bader@leipfinger-bader.de](mailto:gregor.bader@leipfinger-bader.de)

#### Raimund Griebel

Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur  
Tel.: 0 95 44 - 985 45 50  
[raimund.griebel@leipfinger-bader.de](mailto:raimund.griebel@leipfinger-bader.de)

- 1) Außen: 2,0 cm mineralischer Leichtputz
- 2) Innen: 1,5 cm Kalkgipsputz
- 3) Brandschutz: Mauerwerk nach Zulassung