

Datenblatt. Terrassenziegel

DIN EN 14411-2016



Attribut	Wert	Prüfnorm	Ergebnis / Anmerkung
Bezeichnung	Terrassenziegel		
Nennmaß	308 x 908 x 24 mm		
Werkmaß	300 x 900 x 23 mm		
Form	rechteckig		
Oberfläche	eben		
Farbe	Designglasuren		
Maße lange Seite	± 0,6 %	EN ISO 10545-2	bestanden
Maße kurze Seite	± 0,8 %	EN ISO 10545-2	bestanden
Dicke	± 5,0 %	EN ISO 10545-2	bestanden
Geradheit	± 0,5 %	EN ISO 10545-2	bestanden
Rechtwinkligkeit	± 0,6 %	EN ISO 10545-2	bestanden
Ebenflächigkeit	± 0,5 % Prüfung über Grenzlehre	EN ISO 10545-2	bestanden
Bruchlast	≥ 1.600 N	EN ISO 10545-4	bestanden
Brandverhalten	A1 nicht brennbar	DIN EN 13501	bestanden
Wasseraufnahme	max. 4 %	DIN EN 10545-4	bestanden
Freisetzung Cadmium+Blei	NPD keine Leistung festgelegt	EN ISO 10545-13	
Frostbeständigkeit	gegeben	in Anlehnung an EN ISO 10545-12	
Trittsicherheit	R10	DIN EN 14411 – Prüfungen nach DIN EN 10545	bestanden
Fugenbreite	5 – 8 mm		
Scherbenrohddichte	> 2,0 kg/dm ³		
Überwachung	Eine gleichbleibende hohe Qualität wird durch die kontinuierliche WPK (werkseigene Produktionskontrolle) sowie regelmäßige freiwillige Fremdüberwachung in Verbindung mit externen Prüfinstituten gewährleistet		
kg / Palette	846 kg		
Stück / Palette	90 Stück		
m ² / Palette	24,3 m ²		
Stück / m ²	3,7 Stück		
kg / Stück	ca. 9,4 kg/Stk. +/- 10% Toleranz wegen Naturprodukt		

Farbe	Artikelnummer	Verschleißklasse	Prüfnorm	Ergebnis
Heron	10718	3	DIN EN 1344	bestanden
Baldet	10719	4	DIN EN 1344	bestanden
Baco	10721	5	DIN EN 1344	bestanden
Cassini	10722	3	DIN EN 1344	bestanden
Samir	10720	3	DIN EN 1344	bestanden
Bobone	10723	3	DIN EN 1344	bestanden

Bei unserem Produkt Terrassenziegel handelt es sich um ein Erzeugnis, das in einem natürlichen Brennprozess hergestellt wird. Es kann daher zu geringfügige Farb- und sonstige Oberflächenveränderungen an der Ware, handelsübliche Toleranzen bzgl. Maß, Gewicht etc. sowie andersartige Abweichungen in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Farbeffekte, Verformungen) kommen, welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen und daher nicht als Mangel oder gar vertragswidrige Leistung anzusehen sind.

Terrassenziegel sind schon beim Öffnen der Packungen und vor Verlegung auf Unregelmäßigkeiten, Fehler und Mängel zu prüfen. Terrassenziegel die dabei fehlerhaft erscheinen dürfen nicht verlegt werden. Mehrkosten die dadurch entstehen, dass Estrichziegel ohne Prüfung oder trotz sichtbarer Beanstandungen verlegt werden, werden nicht erstattet. Der Ersatz fehlerhafter Terrassenziegel ist frühzeitig vor Arbeitsbeginn zu reklamieren.

Leipfinger-Bader GmbH

Werk Weroth
TONALITY GmbH
In der Mark 100
56414 Weroth

Tel. 06435 90999-0
bodensysteme@
leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner

Daniel Vogl
Produktmanagement Boden
Tel. 01515 4129502
daniel.vogl@leipfinger-bader.de

Josef Seestaller
Verkaufsberater
Tel. 0160 3239132
josef.seestaller@
leipfinger-bader.de

Teresa Hartl
Vertrieb Innendienst
Tel. 08762 733-159
teresa.hartl@leipfinger-bader.de

Dieses Datenblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuaufgabe oder Produktveränderung verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.